



**Poliresin S.A DE C.V**  
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo  
Tepetlaco, Tlalneantla, Estado de México,  
México C.P. 54090 Tel: 52 (55) 5361 3073  
[www.poliresin.com](http://www.poliresin.com)

## Hoja Técnica

### HD 0.3-0.8

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD NATURAL

EDICION: 01/08.17

#### Descripción y aplicaciones

El HD 0.3-0.8 es un polietileno de alta densidad natural, éste material es adecuado para aplicaciones para aplicaciones de inyección y extrusión sopló

#### Propiedades

MÉTODO	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR TÍPICO
ASTM D-1238-A	Índice de fluidez @ 230°C /2.16 Kg	g/10 min	0.3 @ 0.8
ASTM D-792-A	Densidad	g/cm3	0.940 @ 0.955
ASTM D-256-A	Impacto IZOD <small>Probeta 1/8"</small>	ft-lb/in	1.0 min
ASTM D-790-A	Módulo de Flexión	psi	70,000 min

NOTA: Los valores típicos no constituyen una especificación, el tono en negro puede variar de un lote a otro.

La información contenida en esta hoja de datos no ofrece garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario. POLIRESIN recomienda encarecidamente a sus clientes la realización de ensayos previos y las comprobaciones pertinentes para así determinar la idoneidad de nuestros productos.

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuenciales.  
El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.

**COMPOUNDEO, COMERCIALIZACIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS Y MATERIALES POSTINDUSTRIALES**